

SUNSHINE PLUS

CERA ACRÍLICA AUTOBRILLO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SUNSHINE PLUS, es un recubrimiento para pisos de alta velocidad, de gran resistencia al tráfico. Producto de última generación formulado con polímero termoplástico de alta dureza (sólidos no volátiles: 22 - 23 %) y un brillo excepcional (Wet Look) que no es comparable con las ceras tradicionales.

SUNSHINE PLUS, tiene un gran rendimiento, 60 mts² por litro, dependiendo del método de aplicación y porosidad del piso.

La **tecnología de SUNSHINE PLUS** le permite formar una capa cristalina, realizando los colores y dejando un film transparente, que no se torna amarillento cuando se abrillanta con máquinas de alta velocidad, logrando un brillo excepcional de máxima duración y una mayor protección al intenso tráfico.

SUNSHINE PLUS, permite una máxima economía, ya que su alta resistencia al tráfico evita el proceso de encerar continuamente el piso, generando importante ahorro de mano de obra y de producto.

INSTRUCCIONES DE USO

• REMOCIÓN

Remueva completamente toda la cera antigua o recubrimiento de piso con **REMOVEDOR DE CERA**, siguiendo las instrucciones cuidadosamente.

• SELLO

Aplique dos capas de **PRIMER**.

• ENCERADO

Aplique **SUNSHINE PLUS** en una capa uniforme. Dejar secar por 30-45 minutos o hasta que la superficie esté completamente seca al contacto. Aplique las capas subsiguientes con el mismo procedimiento.

• MANTENCIÓN

Limpie con mopa seca y mantenga con **LIMPIAPISOS PROFESIONAL**, o **FC CLEANER** diariamente. Usando un pad de alta velocidad, mantenga dos o tres veces por semana para reparar pequeñas grietas y aumentar el brillo.

PRECAUCIONES

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, en envase original cerrado y etiquetado. **Mantener alejado del alcance de niños.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Aspecto	Líquido de color blanco con olor característico
2. Densidad	1,01 +/- 0,05
3. Total ingredientes activos	24- 26 (*Brix)
4. PH (Concentrado)	8,0 a 9,0
5. Estabilidad	a. Normal (24°C): Un año mín. b. Acelerada (52°C): 60 días mín. c. Congelamiento/descongelamiento: 3 ciclos.
6. Sólidos no volátiles	22.0 - 23.0%
7. Brillo (Gardner)	1 capa: 80-85 2 capas: 90-95

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión: En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.

Inhalación: Retirar a la persona a un lugar ventilado.